

Voordelen:

- ✓ Geschikt voor zwaar wringend verkeer
- ✓ Goed rendement bij aanbrengen
- ✓ Uniforme afwerking
- ✓ Goede aanhechtingseigenschappen

Kleuren

Rode coating voor bijvoorbeeld fietspaden is standaard verkrijgbaar in RAL 3009.

De volgende klanten gaan op bestelling:

Geel RAL 1012 of 1023

Vuurrood RAL 3000

Blauw RAL 5015

Groen RAL 6024

Zwart RAL 9017

Let op: voor deze kleuren geldt een minimale afname van 200kg.

Ondergrond

Indascryl is op diverse ondergronden toepasbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan asfalt, beton en metaal. Wel dient het oppervlak van te voren behandeld te worden met Indasprim om een optimale hechting te verkrijgen. Op krimpende en uitzettende ondergronden kan de coating gaan scheuren.

Aanbrengen Indascryl coating

1. Voorbereiding

Zorg dat de ondergrond droog en schoon is. Alvorens Indascryl verwerkt wordt dient er eerst de hechtprimer Indasprim op het oppervlak aangebracht te worden. Dit is alleen nodig bij oud asfalt, beton, houten of metalen ondergronden. Bij nieuw asfalt kan er zonder primer gewerkt worden.

2. Verwerking Indasprim

Indasprim kan vrij eenvoudig aangebracht worden met een roller of kwast. Na het aanbrengen moet de Indasprim drogen voordat er Indascryl op aangebracht kan worden. Dit duurt ongeveer 15 min bij 20 graden Celsius.

Verbruik van Indasprim: 100-150 gram/m²

2 Componenten wegdekbeleding

Indascryl is een koud verwerkbare twee componenten wegdekbeleding. Deze koud verwerkbare coating wordt veelal gebruikt om veiligheidszones, voetpaden, parkeerplaatsen of fietspaden te markeren. Indascryl is een slijt- en slipvaste coating die bestand is tegen zware verkeersbelasting. De coating is makkelijk verwerkbaar en kan op veel plekken toegepast worden.

Vragen? Bel ons! 026 - 47 222 98



3. Verwerken Indascryl

Meng de bijgeleverde poeder met de hars in het blik. Dit kan het best gemengd worden met een elektrische menger. Breng vervolgens onmiddellijk de coating aan met behulp van een rubberen wisser.

Verbruik van Indascryl

Om een optimale stroefheid te behalen kan Indascryl het beste in meerdere lagen aangebracht worden. Vooral bij open ondergronden en zwaar wringend verkeer zijn meerdere lagen aan te bevelen.

Verbruik bij meerdere lagen: 1,5 – 2 kg/m²

Verbruik bij één laag: 2-3 kg/m²

Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond.