



Voordelen

- ✓ **Kant-en-klaar product**
- ✓ **Zeer snelle uitharding**
- ✓ **Zeer hoge eindsterkte**
- ✓ **Geschikt voor wringend verkeer**

Technische Eigenschappen

Verwerkingstijd	onbeperkt
Belastbaar	direct na verdichten
Laagdikte	onbeperkt wanneer laag op laag wordt aan gebracht

Verbruik

Eén emmer van 20 kg Rapidfalt is voldoende voor 0,8 m², 1 cm dik met een hoogte van 1 cm.

Gradaties
0-5

Kleur
Zwart

Verpakking

Emmer 20 kg / 39 stuks per pallet

Opslag en houdbaarheid

(ongeoopende verpakking, niet in de zon)

Emmer: ca. 6 maanden op beschutte plaats met temperaturen tussen 5° en 25°C.
(Op een beschutte plaats uit de zon)

Reactief asfalt

- Rapidfalt is een asfaltmengsel bestaande uit split en een speciaal bindmiddel met snel uithardende eigenschappen (5KN in 1 uur).
- Rapidfalt wordt koud verwerkt en gaat uitharden nadat het volledig besproeid is met water. Het mengsel mag echter wel direct belast worden.
- Een volledig uitgehard Rapidfalt mengsel heeft een stabiliteit die vergelijkbaar is met warm asfalt mengsels.
- Rapidfalt reparaties kunnen met warm asfalt overlaagd worden.
- Rapidfalt is milieuvriendelijk en recyclebaar en bevat geen oplosmiddelen.
- Rapidfalt is niet vorstgevoelig en kan bij temperaturen onder het vriespunt verwerkt worden.

Toepassingen

- Reparatiemortel voor beton of asfalt wegen
- Uitvullen van niveauverschillen en (boorkern)gaten.
- Reparatiemortel voor open en dichte asfalt deklagen.
- Toe te passen in laagdiktes van 20-40 mm op alle verkeersklasse wegen.
- Dieper oppervlak in lagen opbouwen.

Verwerking

1. Ondergrond bezem schoon maken en met kleeprimer voor behandelen.
2. Breng het mengsel met een schop of een troffel aan op het te behandelen oppervlak. Verdeel het mengsel (met bijvoorbeeld een hark).
3. Rapidfalt besproeien met water, zodat het water door de holle ruimtes van het gehele mengsel kan lopen.
4. Vervolgens de reparatie verdichten met een trilplaat of handstamper.

